



ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ЗЕРКАЛ

Производство рекламных зеркал - один из наиболее прибыльных видов работ производимых с помощью трафаретной печати. Практически 100% рекламных зеркал сегодня импортируется в Украину. Это создает прекрасные предпосылки для извлечения высоких прибылей локальными производителями в силу отсутствия повышенных затрат на транспорт и таможенные платежи. Рыночный спрос и цены на качественные рекламные зеркала - стабильно высоки.

На базе "Центра Сервиса и Обучения IPS" отработаны две эффективных технологии трафаретной печати по рекламным зеркалам - печать по уже готовым зеркалам, либо по чистым стеклам с последующим напылением зеркального покрытия.

1. "Lite" технология: **печать по готовым зеркалам либо зеркальному стеклу.**

Порядок печати:

1. Нанесение через трафарет грунтовочного слоя бесцветным лаком Polyscreen PS (для обеспечения адгезии с последующими красочными слоями);
2. Нанесение многоцветного изображения, варианты:
 - a) *Применяется краска Polyscreen PS - при печати изображения основными (базовыми) цветами :*

<i>Белый</i>	<i>PS 021</i>
<i>Желтый</i>	<i>PS 041</i>
<i>Красный</i>	<i>PS 125</i>
<i>Синий</i>	<i>PS 204</i>
<i>Зеленый</i>	<i>PS 385</i>
<i>Черный</i>	<i>PS 001</i>
 - b) *Применяется краска Seristar SX - при печати изображения сложными оттенками - пантонными цветами.*
3. Нанесение бесцветного лака Polyscreen PS последним слоем для защиты от влаги и механических повреждений.



ТЕХНОЛОГИИ

2. **"Классическая" технология:** печать по прозрачному стеклу с последующим напылением зеркального покрытия.

Порядок печати:

1. Нанесение через трафарет грунтовочного слоя бесцветным лаком Polyscreen PS (для обеспечения адгезии с последующими красочными слоями);
2. Нанесение многоцветного изображения, варианты:
 - а) Применяется краска Polyscreen PS - при печати изображения основными (базовыми) цветами :

<i>Белый</i>	<i>PS 021</i>
<i>Желтый</i>	<i>PS 041</i>
<i>Красный</i>	<i>PS 125</i>
<i>Синий</i>	<i>PS 204</i>
<i>Зеленый</i>	<i>PS 385</i>
<i>Черный</i>	<i>PS 001</i>
 - б) Применяется краска Seristar SX - при печати изображения сложными оттенками - пантонными цветами.
3. Нанесение бесцветного лака Polyscreen PS последним слоем для защиты от влаги и механических повреждений.

В данном случае алгоритм печати тот же, но результат выглядит более "фирменно". При этом достигается максимальная защищенность изображения от механических повреждений и воздействия влаги.

Важно: В данном случае фотоформы выводятся зеркально (офсетный вариант), последовательность наложения цветов - обратная.

Для достижения качественных результатов необходимо использовать специальное полированное стекло.

Напыление серебра со стороны печатного изображения осуществляется специализированной фабрикой или мастерской по изготовлению зеркал.