



Пленка самоклеющаяся напольная графика 360 гр./ кв.м.

Свойства

Показатели

ПВХ пленка

Состав (ASTM D-1593)

Толщина (ASTM D-1593)

Усадка (ASTM D-832)

Предполагаемый срок службы

ПВХ:

DOP:

Ca₂CO₃

Titanium Oxide

Полупрозрачная ПВХ пленка

0.20 мм

< 0,9 %

от 1 до 2 лет

65 %

20%

10 %

5 %

Адгезив

Тип адгезива

UV-устойчивость

Твердая составляющая

Температурный диапазон (DIN53372)

Окончательная стабилизация (тест на нержавеющей стали)

Усилие на отрыв 180 градусов (после 5 минут)

Усилие на отрыв 180 градусов (после 24 часов)

Удаляемый прозрачный акриловый адгезив

Хорошая

40 %

-20°C + 60°C

≥ 7 часов

5N

9N

Защитная бумага

Тип

Цвет

Вес (DIN5332)

Срок службы:

Температурный диапазон

Крафт-бумага с односторонним кремниевым покрытием

Белый

140 g/m²

1 год

-20°C + 60°C

Температура хранения не должна превышать 30 °.

Доступные ширины (м): 1,52

Длина рулона (м.пог.): 50

IPS distribution company

03028, г. Киев, проспект Науки, 17/15

Телефон: (044) 524 96 04; Факс (044) 525 12 27

E-mail: info@ips-ink.com www.ips-ink.com

